

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 09-157408

(43)Date of publication of application : 17.06.1997

(51)Int.Cl.

C08J 5/18
B29C 55/02
B29C 71/02
B65D 65/46
C08L 67/04
// B29K 67:00
B29L 7:00

(21)Application number : 07-321778

(71)Applicant : MITSUBISHI PLASTICS IND LTD

(22)Date of filing : 11.12.1995

(72)Inventor : TERADA SHIGENORI
TAKAGI JUN

(54) STRETCHED POLYLACTIC ACID FILM OR SHEET

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a stretched polylactic acid sheet or film, excellent in lubricating, heat sealing, sheet melting and cutting off performances and further having thermal dimensional stability imparted thereto.

SOLUTION: This stretched polylactic acid sheet or film consists essentially of a polylactic acid-based polymer containing L-lactic acid and D-lactic acid at (100:0) to (94:6) or (6:94) to (0:100) compositional ratio of the L-lactic acid to D-lactic acid and a biodegradable aliphatic polyester having $\leq 0^\circ$ C glass transition temperature T_g. The content of the biodegradable aliphatic polyester is 3-70 pts.wt. based on 100 pts.wt. polylactic acid-based polymer. The drawn polylactic acid sheet or film is heat-treated after drawing in at least the uniaxial direction.

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-157408

(43)公開日 平成9年(1997)6月17日

(51)Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
C 0 8 J 5/18	CFD		C 0 8 J 5/18	CFD
B 2 9 C 55/02		7639-4F	B 2 9 C 55/02	
71/02		8413-4F	71/02	
B 6 5 D 65/46			B 6 5 D 65/46	
C 0 8 L 67/04	LPD		C 0 8 L 67/04	LPD
審査請求 未請求 請求項の数 1 O L (全 8 頁) 最終頁に続く				

(21)出願番号 特願平7-321778

(22)出願日 平成7年(1995)12月11日

(71)出願人 000006172

三菱樹脂株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目5番2号

(72)発明者 寺田 滋憲

滋賀県長浜市三ツ矢町5番8号 三菱樹脂
株式会社長浜工場内

(72)発明者 高木 潤

滋賀県長浜市三ツ矢町5番8号 三菱樹脂
株式会社長浜工場内

(74)代理人 弁理士 近藤 久美

(54)【発明の名称】 延伸ポリ乳酸フィルムあるいはシート

(57)【要約】

【課題】 滑り性能に優れたポリ乳酸フィルムおよびシートを提供することにある。また、ヒートシール性能および溶断シート性能に優れたポリ乳酸フィルムおよびシートを提供することにある。さらに、熱寸法安定性が付与されたポリ乳酸フィルムおよびシートを提供することにある。

【解決手段】 L-乳酸とD-乳酸の組成比が100:0~94:6または6:94~0:100であるポリ乳酸系重合体と、ガラス転移点T_gが0℃以下である生分解性脂肪族ポリエステルとを主成分とし、前記生分解性脂肪族ポリエステルの含有量は前記ポリ乳酸系重合体100重量部に対して3~70重量部であり、かつ、少なくとも1軸方向に延伸された後に熱処理が施されたことを特徴とする延伸ポリ乳酸フィルムあるいはシート。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 L-乳酸とD-乳酸の組成比が100:0~94:6または6:94~0:100であるポリ乳酸系重合体と、ガラス転移点T_gが0℃以下である生分解性脂肪族ポリエステルとを主成分とし、前記生分解性脂肪族ポリエステルの含有量は前記ポリ乳酸系重合体100重量部に対して3~70重量部であり、かつ、少なくとも1軸方向に延伸された後に熱処理が施されたことを特徴とする延伸ポリ乳酸フィルムあるいはシート。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明はポリ乳酸系重合体と生分解性脂肪族ポリエステルとからなる、延伸フィルムあるいはシートに関する。

【0002】

【従来の技術、および、発明が解決しようとする課題】従来のプラスチック製品の多く、特にプラスチック包装材は使用後すぐに棄却されることが多い。一般包装用プラスチックにはポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリ塩化ビニルなどが使用されている。

【0003】上述したポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレートは燃焼時の発熱量が高く、焼却処理中に燃焼炉を痛める恐れがある。また、ポリ塩化ビニルは自己消火性のため燃焼することができない。このため、これらプラスチック製品は埋立処理されることが多いが、その化学的、生物学的安定性のためほとんど分解せず残留し、埋立地の寿命を短くするなど、廃棄物処理が課題となっている。

【0004】このため燃焼熱量が低く、土壤中で分解し、かつ安全である生分解性プラスチックが望まれ、多くの研究がなされている。その一例としてポリ乳酸がある。ポリ乳酸は燃焼熱量はポリエチレンの半分以下であり、さらに、土中・水中で自然に加水分解が進行し、次いで微生物により無害な分解物となる。

【0005】しかし、ポリ乳酸フィルムは滑りが悪い。このため、ポリ乳酸フィルムを得るために、ポリ乳酸を押出機で熔融押出して作製、ワインダーで連続して巻き取る際に、巻き取り中にしわが入ったりフィルムが蛇行して、巻き取りが困難となり、極めて生産性が劣る。そこで、滑剤をポリマーに練り込んだり、フィルムに塗布・噴霧しながら巻き取ることも検討されるが、分解性の滑剤を選択することが難しい。

【0006】また、フィルム二次加工品の用途を広げる目的で、ヒートシール性能および溶断シール性能が優れていることが好ましい。しかし、ポリ乳酸フィルムはヒートシール性能および溶断シール性能ともに、上述した従来使用されているプラスチックフィルムに比べて劣っていた。

【0007】一方、特表平5-508819号、特開平

6-23836号ではポリ乳酸フィルム、シートを延伸することが開示されている。延伸することにより、脆いポリ乳酸フィルム、シートの脆性を改良することができる。ところが、延伸を行ったフィルムは加熱すると再び収縮する。その性質を利用して収縮フィルムとして使用できるが、収縮フィルム以外には不適切である。

【0008】そこで、収縮を防止、いわゆる熱寸法安定性を付与するために、熱処理である熱固定を行うことが知られている。しかし、熱処理は高温状態にフィルムをさらすため、熱処理中にフィルムが融解してしまうことがあり、処理条件の設定は容易ではなかった。

【0009】以上述べたように、ポリ乳酸は生分解性プラスチック原料として期待されているが、実用化するには各種の改良が望まれていた。本発明の目的は、特に滑り性能に優れたポリ乳酸フィルムおよびシートを提供することにある。また、ヒートシール性能および溶断シート性能に優れたポリ乳酸フィルムおよびシートを提供することにある。さらに、熱寸法安定性が付与されたポリ乳酸フィルムおよびシートを提供することにある。

【0010】

【課題を解決するための手段】本発明の本旨は、L-乳酸とD-乳酸の組成比が100:0~94:6または6:94~0:100であるポリ乳酸系重合体と、ガラス転移点T_gが0℃以下である生分解性脂肪族ポリエステルの含有量は前記ポリ乳酸系重合体100重量部に対して3~70重量部であり、かつ、少なくとも1軸方向に延伸された後に熱処理が施されたことを特徴とする延伸ポリ乳酸フィルムあるいはシートである。

【0011】

【発明の実施の形態】本発明において述べているフィルムとシートは、特に違いがあるものではなく、「フィルム」と「シート」は置き換えて使用することができる。

【0012】ポリ乳酸は、乳酸の構造単位がL-乳酸であるポリ(L-乳酸)、構造単位がD-乳酸であるポリ(D-乳酸)さらにはL-乳酸とD-乳酸の共重合体であるポリ(DL-乳酸)がある。また、これらの混合体もある。

【0013】重合法としては、縮重合法、開環重合法など公知のいずれの方法を採用することができる。例えば、縮重合法ではL-乳酸またはD-乳酸あるいはこれらの混合物を直接脱水縮重合して任意の組成を持ったポリ乳酸を得ることができる。

【0014】また、開環重合法では乳酸の環状2量体であるラクチドを、必要に応じて重合調整剤等を用いながら、選ばれた触媒を使用してポリ乳酸を得ることができる。ラクチドにはL-乳酸の2量体であるL-ラクチド、D-乳酸の2量体であるD-ラクチド、さらにL-乳酸とD-乳酸からなるDL-ラクチドがあり、これらを必要に応じて混合して重合することにより任意の組

成、結晶性をもつポリ乳酸を得ることができる。

【0015】分子量増大を目的として少量の鎖延長剤、例えば、ジイソシアネート化合物、エポキシ化合物、酸無水物などを使用できる。重合体の重量平均分子量の好ましい範囲としては6万から100万であり、この範囲を下回る場合は実用物性がほとんど発現されず、上回る場合には、熔融粘度が高すぎ成形加工性に劣る。

【0016】上述した、本発明に使用される生分解性脂肪族ポリエステルとしては、ポリ乳酸を除く、脂肪族ジオールと脂肪族ジカルボン酸を縮合して得られる脂肪族ポリエステル、環状ラクトン類を開環重合した脂肪族ポリエステル、合成系脂肪族ポリエステル、菌体内で生成される脂肪族ポリエステル等が挙げられる。

【0017】脂肪族ジオールと脂肪族ジカルボン酸を縮合して得られる脂肪族ポリエステルとしては、脂肪族ジオールとしてエチレングリコール、1,4-ブタンジオールおよび1,4-シクロヘキサジメタノール等が挙げられ、脂肪族ジカルボン酸としてコハク酸、アジピン酸、スベリン酸、セバシン酸およびドデカン二酸等が代表的に挙げられる。これらの中からそれぞれ1種類以上選んで縮合重合し、あるいは必要に応じてイソシアネート化合物等でジャンプアップして所望のポリマーを得ることができる。

【0018】環状ラクトン類を開環重合した脂肪族ポリエステルとしては、環状モノマーとしては、 ϵ -カプロラクトン、 δ -バレロラクトン、 β -メチル- δ -バレロラクトン等が代表的に挙げられ、これらから1種類以上選ばれて重合される。

【0019】合成系脂肪族ポリエステルとしては、環状酸無水物とオキシラン類、例えば、無水コハク酸とエチレンオキサイド、プロピオンオキサイド等との共重合体等が挙げられる。

【0020】菌体内で生成される脂肪族ポリエステルとしては、アルカリゲネスユートロファスを始めとする菌体内でアセチルコエンチームA（アセチルCoA）により生成される脂肪族ポリエステルが知られている。この脂肪族ポリエステルは、主にポリ- β -ヒドロキシ酪酸（ポリ3HB）であるが、プラスチックとしての実用特性向上のために、吉草酸ユニット（HV）を共重合し、ポリ（3HB-co-3HV）の共重合体にすることが工業的に有利である。HV共重合比は一般的に0～40%である。さらに長鎖のヒドロキシアルカノエートを共重合してもよい。

【0021】フィルムおよびシートの製膜方法を説明する。まず、ポリ乳酸と生分解性脂肪族ポリエステルの混合は同一の押出機にそれぞれの原料を投入して直接シートを作製する方法、あるいは、一旦ストランド形状に押し出してベレットを作製した後、再び押出機にてシートを作製する方法がある。いずれも、押出機中での分解による分子量の低下を考慮しなければならない。ポリ乳酸

と生分解性脂肪族ポリエステルとを均一に混合させるには、後者の方が好ましい。

【0022】ポリ乳酸と生分解性脂肪族ポリエステルと十分に乾燥、水分を除去した後、押出機で熔融する。ポリ乳酸と生分解性脂肪族ポリエステルの混合物の熔融押出温度はL-乳酸構造とD-乳酸構造の組成比、使用する生分解性脂肪族ポリエステルの融点、および、混合比率を考慮して、適宜選択する。通常、100～250℃の温度範囲が選択される。

10 【0023】シート状に熔融成形されたポリマーは、回転するキャストドラム（冷却ドラム）に接触させて急冷するのが好ましい。混合するポリマーの性質と割合にもよるがキャストドラムの温度は60℃以下が適当である。これより高いとポリマーがキャストドラムに粘着し、引き取れない。また、ポリ乳酸部分の結晶化が促進されて、球晶が発達し延伸できなくなるため、60℃以下に設定して急冷し、ポリ乳酸部分を実質上非晶性にすることが好ましい。

20 【0024】得られたシートは少なくとも一方向に延伸される。シートの延伸倍率は、例えば、延伸倍率は縦（長手）方向、横（幅）方向それぞれ1.5～5倍の範囲で、延伸温度は50℃～90℃の範囲で適宜選択される。延伸工程はシートを周速差のある2個のロール間で延伸するロール延伸、および／または、テンターを用いクリップでシートを把持しながらクリップ列の列間隔を拡大させて延伸するテンター延伸によって行われる。二軸に延伸する方法は、特に限定されるものではなく、同時あるいは逐次延伸法、どちらでも構わない。

30 【0025】延伸時に、ポリ乳酸と生分解性脂肪族ポリエステルの変形挙動が異なるので、得られるフィルムの表面を荒らす。そこで、静摩擦係数が小さくなり、フィルムの滑り性は良好になる。このように、生分解性脂肪族ポリエステルが分解性の滑剤として働く。その効果は少なくともポリ乳酸100重量部に対して、生分解性脂肪族ポリエステルが3重量部以上で発現する。また、ポリ乳酸100重量部に対し脂肪族ポリエステルが70重量部を越えると、シートの延伸性を阻害し、さらに、後述する熱固定ができない。

40 【0026】テンター延伸法はテンターでシートを延伸後、テンター内で熱固定することができるので有用である。熱固定温度としては、例えば、90℃～170℃の範囲で3秒以上熱処理することにより、シートに熱寸法安定性が付与できる。この範囲内で熱処理温度が高いほど、また熱処理時間が長いほど熱寸法安定性は向上する。

50 【0027】熱寸法安定性を得るためには、結晶性の高いポリ乳酸を使用することが好ましい。結晶性の高いポリ乳酸とは、具体的には、L-乳酸とD-乳酸との組成比が100:0～94:6または6:94～0:100である。

【0028】一般的に、脂肪族ポリエステルはポリ乳酸より分解速度が速い。そこで、ポリ乳酸および生分解性脂肪族ポリエステルの混合比を適宜選択することで、分解速度を調整することができる。すなわち、脂肪族ポリエステルの含有量を増すことで、分解速度を速くできる。

【0029】

【実施例】以下に実施例を示すが、これらにより本発明は何ら制限を受けるものではない。なお、実施例中に示す測定、評価は次に示すような条件で行った。

【0030】(1) ガラス転移点

パーキンエルマー製DSC-7を用い、フィルムサンプル10mgをJIS-K7122に基づいて、昇温速度10℃/分で昇温したときのサーモグラムからガラス転移点を求めた。

【0031】(2) 静摩擦係数

JIS-K7125に準じて測定を行った。

【0032】(3) ヒートシール強度および溶断シール強度

フィルムを長手方向100mm、幅方向10mmのサイズに切り出したフィルム試験片を、同フィルムを2枚そろえて重ね、長手方向に垂直に片端を10mm幅にヒート

シールした。シール面は10mm×10mmになる。ヒートシール条件は10mm幅の加熱バーで、圧力1.0Kgf/cm²、温度190℃、シール時間5秒で行ない、ヒートシール強度を測定する試料を作成した。

【0033】また上記フィルム試験片を所定の電流を流した1mmφのニクロム線で溶断させながらフィルムをシールして、溶断シール強度を測定する試料を作成した。

【0034】各々の試料を広げて、引張り試験機にチャックしてシールした箇所が剥離あるいは破断する最大強度を求めた。ヒートシール強度および溶断シール強度は幅1cm当たりの強度(Kgf/cm)で示した。引張り試験は東洋精機(株)テンシロン2型機を用いチャック間80mm、引張速度100mm/minで行なった。

【0035】(4) 熱収縮率

シートサンプルを試験方向を長手として140mm×10mmに切り出し、長手方向に100mm間の評線をいれ、80℃の温水バスに5分浸漬した後、その評線間の寸法を計り、次式にしたがって熱収縮率を算出した。

【0036】

【式1】

(収縮前の寸法) - (収縮後の寸法)

$$\text{熱収縮率 (\%)} = \frac{\text{(収縮前の寸法)} - \text{(収縮後の寸法)}}{\text{(収縮前の寸法)}} \times 100$$

(実験例1) L-乳酸からなる構造単位とD-乳酸からなる構造単位との割合が98:2でガラス転移点58℃、融点175℃、重量平均分子量24万のポリ乳酸を30mmφ単軸エクストルーダーにて、210℃でTダイより押し出し、キャストイングロールにて急冷し、厚み200μmの未延伸シートを得た。

【0037】200μmの未延伸シートを長手方向に70℃で2.5倍にロール延伸、次いで、幅方向にテンターで70℃で2.5倍に延伸した。引続き、熱処理をテンターの熱処理ゾーンで温度120℃、処理時間25秒で行って延伸ポリ乳酸フィルムを得た。得られた延伸ポリ乳酸フィルムの製造条件、静摩擦係数、ヒートシール強度および溶断シール強度、強度熱収縮率を表1に示した。

【0038】(実験例2~4) 実験例1で使用したポリ乳酸100重量部と、Tgが-60℃のポリカプロラクトンであるブラクセルH7(ダイセル化学社製)を1重量部とを各々乾燥した後、混合して溶融押し出しにてベレット形状にした。得られたベレットを、実験例1と同様の条件で、延伸ポリ乳酸フィルムを得た。得られた延伸ポリ乳酸フィルムを実験例2とした。

【0039】また、ブラクセルH7(ダイセル化学社製)を5重量部とした以外は実験例2と同様にして、延伸ポリ乳酸フィルムを得た。得られた延伸ポリ乳酸フィ

ルムを実験例3とした。さらに実験例3で使用したベレットから、表1で示した条件で延伸ポリ乳酸フィルムを得た。得られた延伸ポリ乳酸フィルムを実験例4とした。実験例2~4で得られた延伸ポリ乳酸フィルムの製造条件、静摩擦係数、ヒートシール強度および溶断シール強度、熱収縮率を表1に示した。

【0040】(実験例5~8) 実験例1で使用したポリ乳酸100重量部と、主に1,4-ブタンジオールとコハク酸の縮合体にアジピン酸を加えて縮合したTg-45℃のビオノーレ#3010(昭和高分子社製)を5重量部とを各々乾燥した後、混合して溶融押し出しにてベレット形状にした。得られたベレットから表1に示した条件で、延伸ポリ乳酸フィルムを得た。得られた延伸ポリ乳酸フィルムを実験例5とした。

【0041】また、ビオノーレ#3010(昭和高分子社製)を30,60および80重量部とした以外は実験例5と同様にして、延伸ポリ乳酸フィルムを得た。得られた延伸ポリ乳酸フィルムを実験例6~8とした。実験例6~8で得られた延伸ポリ乳酸フィルムの製造条件、静摩擦係数、ヒートシール強度および溶断シール強度、熱収縮率を表2に示した。

【0042】(実験例9) 実験例1で使用したポリ乳酸100重量部と、クロロホルム中での固有粘度が約1.3で、Tgが37℃のポリグリコリドを30重量部とを

各々乾燥した後、混合して溶融押し出しにてペレット形状にした。得られたペレットから表1に示した条件で、延伸ポリ乳酸フィルムを得た。得られた延伸ポリ乳酸フィルムを実験例9とした。得られた延伸ポリ乳酸フィルムの製造条件、静摩擦係数、ヒートシール強度および溶断シール強度、熱収縮率を表3に示した。尚、ポリグリコリドは生分解性を有するが脂肪族ポリエステルでない。

【0043】(実験例10) L-乳酸からなる構造単位とD-乳酸からなる構造単位との割合が96:4でガラス転移点57℃、融点152℃、重量平均分子量14万のポリ乳酸100重量部と、ピオノーレ#3010(昭和

10

＊3に示した。

【0044】(実験例11) L-乳酸からなる構造単位とD-乳酸からなる構造単位との割合が93:7でガラス転移点57℃、融点125℃、重量平均分子量14万のポリ乳酸100重量部と、ピオノーレ#3010(昭和

【0045】(実験例12) 実験例6で得られた未延伸フィルムを実験例12とし、静摩擦係数、ヒートシール強度および溶断シール強度、熱収縮率を表3に示した。

【0046】

【表1】

実 験 例			1	2	3	4
L体／D体			98：2	98：2	98：2	98：2
ポリ乳酸 (重量部)			100	100	100	100
脂 肪 族	ポリエステル	名称	—	ブラクセル H 7	ブラクセル H 7	ブラクセル H 7
		T g (℃)	—	—60	—60	—60
		重量部	—	1	5	5
延 伸 条 件	長手	温度(℃)	70	70	70	70
	方向	倍率	2.5	2.5	2.5	1.0
	幅	温度(℃)	70	70	70	70
	方向	倍率	2.5	2.5	2.5	4.0
熱 処 理	温度 (℃)		120	120	120	120
	時間 (秒)		25	25	25	60
静摩擦係数			1.37	1.15	0.55	0.72
ヒートシール強度 (kgf/cm)			0.80	0.81	0.95	0.93
溶断シール強度 (kgf/cm)			1.4	1.4	1.5	1.5
熱 収 縮 率	長手方向 (%)		2	2	2	1
	幅方向 (%)		3	3	4	1
本発明か否か			否	否	本発明	本発明

【表2】

実 験 例			5	6	7	8
L体／D体			98：2	98：2	98：2	98：2
ポリ乳酸 (重量部)			100	100	100	100
脂肪族 ポリ エス テル	名称		ビオノール #3010	ビオノール #3010	ビオノール #3010	ビオノール #3010
	Tg(℃)		-45	-45	-45	-45
	重量部		5	30	60	80
延伸 条件	長手	温度(℃)	70	70	70	70
	方向	倍率	2.5	2.5	2.5	2.5
	幅	温度(℃)	70	70	70	70
	方向	倍率	2.5	2.5	2.5	2.5
熱 処 理	温度(℃)		140	140	140	140
	時間(秒)		25	25	25	25
静摩擦係数			0.58	0.56	0.61	熱 処 理 中 に フ ィ ル ム 破 断
ヒートシール強度 (kgf/cm)			0.95	1.3	1.4	
溶断シール強度 (kgf/cm)			1.5	1.7	1.8	
熱 収 縮 率	長手方向(%)		1	2	2	
	幅方向(%)		3	3	4	
本発明か否か			本発明	本発明	本発明	否

【表3】

実験例			9	10	11	12
L体/D体			98:2	96:4	93:7	98:2
ポリ乳酸 (重量部)			100	100	100	100
脂肪族 ポリ エス テル	名称	ポリグリ コリド		ビオノール #3010	ビオノール #3010	ビオノール #3010
	Tg(°C)	37		-45	-45	-45
	重量部	30		30	30	30
延伸 条件	長手 方向	温度(°C)	70	70	70	未 延 伸 シ
	幅 方向	倍率	2.5	2.5	2.5	
	長手 方向	温度(°C)	70	70	70	
	幅 方向	倍率	2.5	2.5	2.5	
熱 処 理	温度(°C)		140	140	140	1 ト
	時間(秒)		25	25	25	
静摩擦係数			1.29	0.59	熱 処 理 中 に フ ィ ル ム 破 断	1.41
ヒートシール強度 (kgf/cm)			0.75	1.2		0.83
溶断シール強度 (kgf/cm)			1.3	1.7		1.3
熱 収 縮 率	長手方向(%)		1	2		-
	幅方向(%)		1	5		-
本発明か否か			否	本発明	否	否

実験例3～7、10は本発明の範囲に含まれる実施例であり、実験例1、2、8、9、11、12は本発明の範囲に含まれない比較例である。

【0047】表1に示した実験例1はポリ乳酸単独からなるフィルムであり生分解性の脂肪族ポリエステルを含有していないので、静摩擦係数が大きく、滑りが悪い。表1に示した実験例2～4は生分解性の脂肪族ポリエステルとしてブラクセルH7を含有している。実験例2はブラクセルH7の含有量は前記ポリ乳酸系重合体100重量部に対して1重量部と少ないので滑り、ヒートシール強度および溶断シール強度ともに劣る。

【0048】しかし、ポリ乳酸系重合体100重量部に対して5重量部のブラクセルH7を含有している実験例3、4は静摩擦係数が小さく、滑りが良い。実験例1～4は熱処理を行うことができるため、熱収縮率が小さく、寸法安定性がある。

【0049】表2に示した実験例5～8は生分解性の脂肪族ポリエステルとしてビオノール#3010を使用し、ポリ乳酸系重合体100重量部に対して5、30、60、80重量部を含有する。実験例5～7は静摩擦係数が小さく、滑りが良い。特に、実験例6、7はヒートシール強度および溶断シール強度ともに大きくなってい

る。ところが、実験例8は熱処理中にフィルムが破れてしまった。

【0050】表3に示した実験例9は、Tgが0℃以上である生分解性を有する脂肪族ポリエステルであるポリグリコリドとポリ乳酸系重合体とを主成分とするため、静摩擦係数が大きく、滑りが悪い。実験例10と同11はL-乳酸とD-乳酸の組成比を変化している。組成比が本発明の範囲に入る実験例10は静摩擦係数が小さく、滑りが良い。また、ヒートシール強度および溶断シール強度ともに大きくなり、熱処理を行うことができるために熱収縮率が小さく、寸法安定性がある。

【0051】しかし、組成比が本発明の範囲外である実験例11は、熱処理中にフィルムが破れてしまった。また、延伸処理を施していない実験例12は、静摩擦係数が大きく、滑りが悪い。

【0052】

【発明の効果】以上説明したように、延伸ポリ乳酸フィルムあるいはシートは滑り性能に優れているので、生産性に優れる。また、ヒートシール性能および溶断シート性能、熱寸法安定性が付与されているので、フィルムあるいはシートを二次加工品に使用できる。

フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁶

識別記号

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

// B 2 9 K 67:00

B 2 9 L 7:00